


# Технический паспорт изделия



## ГЕРМЕТИК АНАЭРОБНЫЙ

### ►► TL-50 / TL-250

#### Назначение и область применения

Анаэробный герметик - жидкий полимер нового поколения. Обеспечивает высокую надежность уплотнения и защищает резьбу от образования коррозии.

Герметизация резьбовых соединений проводится для предотвращения и исключения протечек в местах соединения сантехнического оборудования. Жидкая консистенция полимерного клея обеспечивает проникновение вещества в самые узкие места. Герметик надежно схватывает металлические поверхности, легко фиксирует детали без применения специальных ключей. Полная полимеризация обычно достигается в течение 5-24 часов. При повышенных температурах 60-120°C, а также при обработке поверхности активатором время полимеризации резко сокращается.

#### Технические характеристики:

|                               |                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Внешний вид                   | Однородная тиксотропная жидкость красного цвета, без посторонних примесей |
| Время полной полимеризации, ч | 5-24                                                                      |
| Температура эксплуатации, °C  | -60 ... 180                                                               |
| Максимальный зазор, мм        | до 0,3                                                                    |

