



Индивидуальный предприниматель

Близнюк Роман Сергеевич

ИНН 910309837349, ОГРН 317920400026093

адрес: 299057, г. Севастополь, ул. Парковая, дом № 14, корпус 1, кв.68

тел.: +79788227550, +79782678240, e-mail: hgplast@bk.ru

р/с 40802810441170001121 в банке РНКБ БАНК (ПАО)

БИК 043510607, к/с 30101810335100000607

Трубы напорные из полиэтилена

ГОСТ 32415-2013

Паспорт качества №11



Условное обозначение продукции

№ партии

Дата изготовления:

Размер партии:

Марка сырья:

Количество метров:

Труба ПЭ 100 SDR11 - 32x3,0 питьевая

11
04.07.2024
500
ПЭ 100
10000

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя	
		Требования ГОСТ 32415-2013	Фактическое значение
1	2	3	4
1	Внешний вид поверхности	Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выходящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Цвет труб – синий.	Соответствует
2	Средний наружный диаметр, мм	32-32,3	32,2
3	Толщина стенки, мм	3,0+0,5	3,1-3,2
4	Овальность, мм, не более	1,3	0,4
5	Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	350	>350

Условия хранения ГОСТ 15150, раздел 10.

Гарантийный срок хранения в условиях 5 (ОЖ4) не более 2 лет со дня изготовления.

Маркировку наносят на поверхность трубы с интервалом не более 1 м.

Закключение: качество труб ПЭ 100 SDR11 - 32x3,0 напорных питьевых, партия 11 от 04.07.2024г. по проверенным показателям соответствует требованиям ГОСТ 32415-2013.



Директор

Близнюк Р.С.