



# Индивидуальный предприниматель

**Близнюк Роман Сергеевич**

ИНН 910309837349, ОГРН 317920400026093

адрес: 299057, г. Севастополь, ул. Парковая, дом № 14, корпус 1, кв.68

тел.: +79788227550, +79782678240, e-mail: [bgplast@bk.ru](mailto:bgplast@bk.ru)

р/с 40802810441170001121 в банке РНКБ БАНК (ПАО)

БИК 043510607, к/с 30101810335100000607

Трубы напорные из полиэтилена

ГОСТ 32415-2013

Паспорт качества №10



## Условное обозначение продукции

№ партии

Дата изготовления:

Размер партии:

Марка сырья:

Количество метров:

Труба ПЭ 100 SDR11 - 25x2,3 питьевая

|            |
|------------|
| 10         |
| 03.07.2024 |
| 500        |
| ПЭ 100     |
| 10000      |

| № п/п | Наименование показателя                          | Значение показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |
|-------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|       |                                                  | Требования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Фактическое значение |
|       |                                                  | ГОСТ 32415-2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
| 1     | 2                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                    |
| 1     | Внешний вид поверхности                          | Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Цвет труб – синий. | Соответствует        |
| 2     | Средний наружный диаметр, мм                     | 25-25,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25,2                 |
| 3     | Толщина стенки, мм                               | 2,3+0,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,3-2,5              |
| 4     | Овальность, мм, не более                         | 1,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,3                  |
| 5     | Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | >350                 |

Условия хранения ГОСТ 15150, раздел 10.

Гарантийный срок хранения в условиях 5 (ОЖ4) не более 2 лет со дня изготовления.

Маркировку наносят на поверхность трубы с интервалом не более 1 м.

**Закключение:** качество труб ПЭ 100 SDR11 - 25x2,3 напорных питьевых, партия 10 от 03.07.2024г. по проверенным показателям соответствует требованиям ГОСТ 32415-2013.



Близнюк Р.С.