

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Торговая марка:	<u>GOPOWER</u>
Модель:	<u>PREMIUM ALKALINE 9В КРОНА 6LR61 ULTRA</u>
Полное наименование:	<u>Щелочной (алкалиновый) элемент питания</u>
Дата составления:	<u>01.04.2024</u>

Составлено/
Инженер: Сергей Соловьев

Одобрено/
Руководитель проекта: Ирина Трактова

СОДЕРЖАНИЕ

1. Соответствие нормативным актам
2. Общее описание (обзор)
3. Технические характеристики
4. Показатели безопасности
5. Логотип и маркировка
6. Меры предосторожности при использовании
7. Срок годности
8. Габариты (мм)

1. Соответствие нормативным актам

1.1 Модель

IEC & GB: 6LR61 ANSI: 6LF22A JIS: 6AM-6

1.2 Эталонные стандарты

IEC 60086-1 :2015 --- Первичные батареи - Часть 1: Общие сведения

IEC 60086-2 :2015--- Первичные батареи - Часть 2: Физические и электрические характеристики

1.3 Стандарты внедрения GB/T 8897.2-2013

1.4 Соответствие нормативным актам РФ

Изделия соответствуют следующим нормативным актам:

ГОСТ 12.2.007.12-88;

ГОСТ Р МЭК 60086-1-2010 пп. 4.1.6, 4.2.3, 4.2.6;

ГОСТ 2583-92 пп. 2.2.1 - 2.2.4, 5.1;

ГОСТ 24721-88 пп. 2.2.5.2, 2.2.5.3, 2.2.5.5, 2.2.5.6, 2.3.

2. Общее описание

2.1 Система электрохимии

Zn/KOH/MnO₂

Цинковый порошок/ КОН/ Электролит Диоксид марганца

* не содержат ртуть, свинец и кадмий

2.2. Номинальное напряжение: 9,0 В

2.3. Средний вес: 46,0г

2.4. Номинальная емкость: 620 мАч (нагрузка 620 Ом, 2 часа в день, до напряжения 5,4 В, температура окружающей среды: 20±2°C)

3. Технические характеристики

3.1. Электрические свойства (Условия испытания: сопротивление нагрузки (±0,5%) 3,9 Ом, время испытания: 0,3 секунды, температура: 20±2°C)

	Напряжение разомкнутой цепи (В)	Напряжение под нагрузкой(В)	Уровень приема
Новая батарея (1 месяц после производства)	≥9.5	≥4.0	MIL-STD105E , II , AQL=0.4
12 месяцев хранения при нормальных условиях	≥8.5	≥3.5	

3.2. Разрядные характеристики (Условия испытания: температура $20\pm 2^{\circ}\text{C}$ Относительная влажность: $55\pm 20\%$)

IEC	Условия разряда			Минимальные средние значения		
	Разрядная нагрузка	Режим разряда	До напряжения	Новая батарея	Хранение 12 месяцев	Хранение 24 месяца
	270 Ом	1 час/день	5,4В	21,5 ч	20,5 ч	19,5 ч
	620 Ом	2 часа/день	5,4В	53 ч	50 ч	48 ч
	620 Ом/ 10 кОм	1 с/час, 24 часа/день	7,5В	540 ч	510 ч	490 ч

4. Показатели безопасности

4.1 Предсказуемые тесты на неправильное использование

Проект	Методы и этапы проверки	Требования
Повышенная температура, влажность	Температура: $60\pm 2^{\circ}\text{C}$ Относительная влажность: $90\pm 5\%$ Время тестирования – 35 дней	Деформация батареи не превышает максимальный размер батареи, нет следов утечки, заметных невооруженным глазом
Внешнее короткое замыкание	Короткое замыкание испытуемой батареи до тех пор в течении 24 ч при температуре $20\pm 2^{\circ}\text{C}$.	Батареи не взрываются

Определение взрыва батареи: мгновенный выброс твердого материала из любой части батареи на расстоянии 25 см от батареи.

5. Логотип и маркировка

На этикетке напечатано следующее :



- (1) Модель: 6LR61
- (2) Номинальное напряжение: 9,0 В
- (3) Предупреждающие слова:

Соблюдайте полярность. Не заряжать, не вскрывать, не деформировать, не замыкать, не нагревать.

6. Меры предосторожности при использовании

- (1) Не заряжайте батарейки, при заряде существует риск утечки и взрыва.
- (2) Пожалуйста, обращайтесь внимание на отметку+/-полюса, чтобы правильно установить батарею.
- (3) Запрещается короткое замыкание батареи, нагревание ее, помещение в огонь или попытка демонтажа батареи.
- (5) Старые и новые батареи, различные модели или марки батарей, не могут использоваться

одновременно. Если вы заменяете батарею, убедитесь, что вы используете ту же марку, или замените весь комплект

(6) Пожалуйста, своевременно замените использованную батарею, чтобы предотвратить чрезмерную разрядку батареи. В противном случае это может привести к утечке батареи и повреждению электроприборов.

(7) Запрещается производить сварку непосредственно на батарее, что может привести к ее повреждению.

7. Срок годности

Срок годности:

12 лет (при температуре $20\pm 2^{\circ}\text{C}$, относительной влажности $55\pm 20\%$)

8 лет (нормальные условия)

8. Габариты

